



X-Tra 750 Click&Fix Pisztolyhab

1 / 2 Oldal

Bázis	1 Komponenses poliuretán
Konzisztencia (Állag)	Stabil hab
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrösödés* (ragadás mentes) (20°C / 65 % relatív pára)	Kb. 5 perc 30mm vastagságban
Vágható* (20°C / 65 % relatív pára)	Kb 30 perc 30mm vastagságban
Kitámasztási idő* (20°C/65% relatív pára.)	Kb. 2 óra 30mm vastagságban
Teljes terhelhetőség* (20°C/65% relatív pára.)	Kb. 24 óra 30mm vastagságban
Kiadósság	1000 ml 65 L (teljes kötés után)
Zsugorodás	Nincs
Utódagadás	Nincs
Cellastruktúra	Kb. 70-80%-ban zárt
Szakadási nyúlás (DIN 53571)	Kb. 25%
Szigetelési érték (Lambda)	0,031 W / m Kelvin
Nyomási szilárdság (DIN 53421)	Kb. 0,3 N / mm ²
Nedvesség felvétel (DIN 53428)	1 %
Sűrűség (DIN EN ISO 845)	Kb. 21kg / m ³ (teljes kötés után)
Páraáteresztő érték (DIN EN ISO 12572)	70g/m ² / 24 óra
Tűzállóság	B3 (DIN 4102)
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-40°C-tól +90°C-ig (+120°C max. 1órán keresztül)

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termékleírás:

Az X-Tra 750 Click&Fix pisztolyhab egy, egy komponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott bajonettzáras szerelőhab, melyet a Click&Fix PU-pisztoly segítségével használhat fel.

Tulajdonságok:

Sok fajta alapfelületre való alkalmazhatóság (kivéve PE és PP)
Magas termikus és akusztikus szigetelési értékek
Hangszigetelő réteggént is felhordható
Kitűnő szerelési tulajdonságok
Nagy kitöltő kapacitás

Alkalmazások:

Ajtók és ablakok beépítésére
Üregek kitöltésére
Hang- és hőszigetelésként
Csőáttörések tömítésére
Szigetelések rögzítésére

Csomagolás:

Szín: Betonszürke

Kiszerelés: 500 ml / fémlakon

Minőség: B3 (DIN 4102)

Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Alapfelület állapota:

Tulajdonsága: tiszta, száraz, por- és zsírmentes
Minden szokványos építőipari alapfelülethez. Kivéve: PE és PP. Nedvesített alapfelület gyorsítja a kötési időt és javítja a cellastruktúrát.

Címketartalom:

Szimbólum: Xn .- Ártalmas
Szimbólum: F+ .- Gyúlékony
R - mondat: 20, 42, 36/37/38
S – mondat: 26, 28, 38, 45
Tartalmaz: Diphenylmetan-4,4' -Diisocyanat
Minden esetben nedvesítsük be az alapfelületet, mert javítja a tapadást, kötési gyorsaságot és a cellastruktúrát.
A purhabot óvjuk az UV sugárzástól festéssel vagy vakolással. A flakonban nyomás uralkodik.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



X-Tra 750 Click&Fix Pisztolyhab

2 / 2 Oldal

Figyelem:

Használat előtt erősen rázzuk fel a flakont. Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +30 °C között.

Tisztítás: Soudal purhab tisztítóval, kötés előtt.

Javítás: saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos higiéniai előírások betartása. Védőruha, védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező. A kikötött purhab maradékot mechanikusan távolítsuk el és soha ne égessük el.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.