

# SZUPERGYORS FARAGASZTÓ 64 A

1 / 1 Oldal

**Műszaki jellemzők:**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bázis                   | PVAc – Diszperzió           |
| Konzisztencia (Állag)   | Folyékony                   |
| Kötési rendszer         | Fizikai száradás            |
| Nyitott idő (*)         | Kb. 15 perc                 |
| Kiadósság               | Kb. 150 ml / m <sup>2</sup> |
| Présidő (*)             | Kb. 20 perc                 |
| Préselési erő (*)       | 1-2 kg / cm <sup>2</sup>    |
| Kiadósság               | Kb. 150 ml/m <sup>2</sup>   |
| Ragasztóerő (DIN 18156) | B1 / B2                     |
| Fajsúly                 | 1,10 g/m <sup>3</sup>       |

(\*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

**Termékleírás:**

A 64 A egy, egy komponenses, használatra kész, rendkívül gyorskötésű, diszperzió bázisú faragaszto.

**Tulajdonságok:**

- Erős kötőerő
- Egyszerű használhatóság
- Száradás után színtelen
- Rendkívül gyors kötés

**Alkalmazások:**

Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is. Puhafa fajták, karton, papír, valamint faszerkezetek ragasztásához is.

**Csomagolás:**

**Szín:** fehér

**Kiszérelés:**

250 ml, 750 ml műanyagflakonban, 5L műanyagvödörben.

**Eltarthatóság és tárolás:**

A gyártástól számított 24 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, fagymentes helyen tárolva.

**Alapfelület állapota:**

**Tulajdonsága:** tiszta, száraz, por- és zsírintes Fa és különböző porózus alapfelületek. A felület enyhe érdesítése, javítja a tapadást. Javasoljuk, hogy felhasználás előtt végezzen próbaragasztást az alapfelület alkalmasságának a céljából.

**Címketartalom:**

Szimbólum: nincs  
R - mondat: nincs  
S – mondat: nincs

**Alkalmazás:**

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +35°C között

Tisztítás: víz

Javítás: saját anyagával

A ragasztót ecsettel vagy finom fogazatú glettvassal egyenletesen hordjuk fel a felületre, majd préseljük 20 percig össze a felületeket.

**Munkavédelmi javaslat:**

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

**Megjegyzés:**

Bizonyos fafajták, ill. tölgyek és exotikus fafajták esetében elszíneződéseket okozhatnak a felületen.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.