



POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66 A

1 / 1 Oldal

Műszaki jellemzők:

Bázis	1 Komponenses poliuretán
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Nyitott idő (*)	Kb. 30 perc
Kiadósság	Kb. 150 ml / m ²
Térfogatvesztés (teljes kikeményedés után)	Nincs
Présidő (*)	Kb. 3 óra
Préselési idő (*)	1 kg / cm ² Kontaktolva préselve
Vízállóság (EN 204)	D 4
Húzóerő (EN 204)	> 10 N / mm ²
Szilárdanyag tartalom	95 %
Fajsúly	1,10 g/m ³
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-30°C-tól +100°C-ig

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termékleírás:

A 66 A egy, egy komponenses, használatra kész ragasztó, poliuretán bázissal, rendkívüli vízállósággal.

A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Tulajdonságok:

- Erős kötőerő
- Egyszerű használhatóság
- Könnyen és tisztán eldolgozható
- D 4-es vízállóság
- Kitölti a felületi egyenetlenségeket
- Tartós ragasztás
- Nedves fára is alkalmazható
- Professzionális termék

Alapfelület állapota:

Tulajdonsága: tiszta, száraz, por- és zsírintes Minden szokványos építőipari alapfelülethez. Kivéve: PE és PP. Nedvesített alapfelület gyorsítja a kötési időt és enyhén habosítja a ragasztóanyagot. Javasoljuk, hogy felhasználás előtt próba ragasztást végezzen az alapfelület alkalmasságának a céljából.

Alkalmazások:

Ragasztás a faiparban (bútorgyártásban is), építőiparban. Ajtók és ablakok, kerti bútorok és szigetelőanyagok ragasztásához (kivéve styropor), valamint faszervezetek ragasztásához is. Szendvicspanelek ragasztásához.

Címketartalom:

Szimbólum: Xn .- Ártalmas
R - mondat: 20, 42, 36/37/38
S – mondat: 26, 28, 38, 45
Tartalmaz: Diphenylmetan-4.4' -Diisocyanat

Csomagolás:

Szín: barna

Kiszerezés:

250 ml, 750 ml műanyagflakonban, 5L fémkannában. A bontott csomagolású terméket rövid időn belül fel kell használni.

Alkalmazás:

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +35°C között
Tisztítás: aceton
Javítás: saját anyagával
A ragasztót ecsettel vagy finom fogazatú glettvassal egyenletesen hordjuk fel a felületre, majd préseljük 3 órán belül össze a felületeket. Nedves felületre is alkalmazható.

Eltarthatóság és tárolás:**Munkavédelmi javaslat:**

A szokásos higiéniai előírások betartása.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.