

PU CONSTRUCT Extra Fast

1 / 1 Oldal

Műszaki jellemzők:

Bázis	1 Komponenses poliuretán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Nyitott idő (*)	Kb. 10 perc
Oldószer tartalom	nincs
Kiadósság	Kb. 150 ml / m ²
Térfogatvesztés (teljes kötés után)	Nincs
Vízállóság (EN 204)	D 4
Húzóerő (EN 204)	> 10 N / mm ²
Préselési idő	Kb. 45 perc
Végleges térfogat	Enyhén habosodó a felhasználás előtti térfogathoz képest
Fajsúly	1,50 g/m ³
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-30°C-tól +100°C-ig

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termékleírás:

A Construct 1K, egy kitűnő minőségű, egy komponensű, használatra kész szerkezeti ragasztó, poliuretán bázissal.

Tulajdonságok:

- Erős kötőerő képesség
- Oldószermentes
- Egyszerű használhatóság
- Könnyen és tisztán eldolgozható
- D4-es vízállóság
- Egyetlen felületen tér kitöltő hatású
- Tartós ragasztás
- Nem foltképző
- Professzionális termék

Alkalmazások:

Ragasztás a faiparban (bútorgyártásban is), építőiparban. Ajtók és ablakok, kerti bútorok és szigetelőanyagok ragasztásához, styroporhoz, valamint faszerkezetek ragasztásához is. Fémek, műanyagok és gumik ragasztásához. Sarok csatlakozások ragasztásához és tömítéséhez.

Csomagolás:

Szín: világos bézs

Kiszérelés: 310 ml-es kartus

A bontott csomagolású terméket rövid időn belül fel kell használni.

Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Alapfelület állapota:

Tulajdonsága: tiszta, száraz, por- és zsírmentes Minden szokványos építőipari alapfelülethez. Kivéve: PE és PP. Nedvesített alapfelület gyorsítja a kötési időt és enyhén habosítja a ragasztóanyagot. Javasoljuk, hogy felhasználás előtt próba ragasztást végezzen az alapfelület alkalmasságának a céljából.

Címketartalom:

Szimbólum: Xn .- Ártalmas

R - mondat: 20, 42, 36/37/38

S - mondat: 26, 28, 38, 45

Tartalmaz: Diphenylmetan-4.4' -Di-isocyanat

Alkalmazás:

Felhordás: műanyag kartusból

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +35°C között

Tisztítás: aceton

Javítás: saját anyagával

A ragasztót csíkokban és egyenesen hordjuk fel a felületre. A ragasztó egyenes vagy hullámos csíkokban hordható fel a felületre, közvetlenül a kartusból. Nedves felületre is alkalmazható.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

PU CONSTRUCT Extra Fast

2 / 1 Oldal

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.