

## Fix ALL Flexi

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 2 Oldal

### Műszaki adatok:

Bázis	SMX Hibrid Polimer
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Állag	Stabil paszta
Bőrképződés* (23°C/50% R.H.)	Kb. 10 min.
Kötési sebesség* (23°C/50% R.H.)	Kb. 2-3 mm / 24 h
Keménység**	Kb. 40 ± 5 Shore A
Sűrűség	1,67 g/ml
Maximális rugalmasság	> 75 %
Maximális deformáció	± 20%
Szakítószilárdság (ISO 37)**	1,80 N/mm <sup>2</sup>
Rugalmassági modulus 100% (ISO 37)**	0,75 N/mm <sup>2</sup>
Szakadási nyúlás (ISO 37)**	750 %
Hőállóság**	-40°C – +90°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +35°C

\* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

\*\* Teljes kötést követő állapotában

### Termék leírása:

A Fix ALL Flexi egy kiváló minőségű, egykomponensű, neutrális, kötés után rendkívül rugalmas SMX Hibrid Polimer bázisú tömítő-ragasztó.

### Jellemzők:

- Jó feldolgozhatóság
- Kötés után rendkívül rugalmas
- Kiváló tapadás szinte minden, akár enyhén nedves felületen is
- Átfesthető vízbázisú festékekkel
- Szagtalan
- Rendkívül alacsony emissziós érték, EC1 PLUS R minősített
- Ellenáll a gombásodásnak, ZnP tartalom
- Nem tartalmaz oldószereket, szilikont, izocianátokat, savakat, halogéneket és egyéb mérgező összetevőket, teljesen semleges
- Jó időjárás és UV állóság

### Alkalmazások:

- Tömítés és ragasztás az építőiparban kül-és beltéren egyaránt
- Erős rugalmas ragasztás vibráló szerkezetek között
- Szaniter tömítő fürdőszobában és konyhában
- Padlóhézagok tömítése

### Csomagolás:

Szín: fehér, fekete, szürke, barna, bézs, további színek egyedi megrendelésre.  
Kiszérelés: 290 ml kartus, 125 ml tubus, további kiszérelések egyedi igények szerint.

### Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 15 hónapon belül.

### Kémiai ellenállás:

Jól ellenáll: (sós) víz, alifás oldószerek, szénhidrogének, ketonok, észterek, alkoholok, higított ásványi savak és alkáliak.  
Gyengén ellenáll: aromás oldószerek, tömény savak és klórhidrogének.

### Alapfelületek:

Szinte minden az építőiparban előforduló feleletre alkalmas, úgymint természetes kövek, kezelt fa felületek, PVC, műanyagok  
A ragasztandó felület legyen szilárd, tiszta, száraz vagy enyhén nedves, zsír-és pormentes.  
Vízzel terhelt nedvszívó felületek esetén javasoljuk Primer 150 mélyalapozó alkalmazását.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

## Fix ALL Flexi

**Felülvizsgálat: 2019.07.16.**

**2 / 2 Oldal**

Nem nedvszívó felületek előkészítésére javasoljuk Soudal Activator alkalmazását.

A Fix ALL Flexi tesztelve lett az alábbi fém alapfelületeken: acél, AlMgSi1, elektro-galvanizált acél AlCuMg1, horganyzott acél, AlMg3, ST1403 acél. Ugyancsak jól tapad műanyag felületeken: polisztrén, polikarbonát (Macrolon®), PVC, ABS, poliamid, üvegszál erősített epoxi, poliészter. A műanyaggyártás során gyakran alkalmazott felületleválasztó, fóliák és egyéb anyagok csökkenthetik a ragasztó tapadását, ezért alkalmazás előtt ezek eltávolítása javasolt. Az optimális tapadás érdekében Soudal Surface Activator alkalmazása javasolt.

Megjegyzés: bizonyos műanyagok ragasztása pl. PMMA (Plexi®), polikarbonát, (Macrolon® vagy Lexan®) feszültséggel terhelt alkalmazás során repedezések, töredezők jelenhetnek meg. Nem alkalmas PE, PP, PTFE (pl Teflon®), bitumenes felületek, réz vagy réztartalmú anyagok, bronz és sárgaréz felületeken.

**Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.**

### Illesztési méretek:

Min. ragasztási szélesség: 2 mm  
Min. tömítési szélesség: 5 mm  
Max. ragasztási szélesség: 10 mm  
Max. tömítési szélesség: 30 mm  
Max. tömítési mélység: 5 mm  
Javasolt tömítési alkalmazás: fuga szélesség = 2x fuga mélység

### Alkalmazás:

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztollyal hordjuk fel a felületre.

Tisztítás: frissen Swipex törlőkendő segítségével.  
Simítsa el szappanos vízzel vagy Soudal Finishing Solution segítségével.  
Javítás saját anyagával.

### Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

### Megjegyzés:

A Fix ALL Flexi átfesthető a legtöbb vízbázisú festékkel, de a festék típusok nagy száma és

különbözősége miatt javasoljuk előzetes próba elvégzését.

Az alkidgyanta bázisú festékek alkalmazása növelheti a száradási időt.

A Fix ALL Flexi alkalmazható a legtöbb felületen. A műanyag felületek gyártónként eltérő egyedi tulajdonságai miatt javasoljuk előzetes próba elvégzését.

A Fix ALL Flexi nem alkalmas üvegező tömítőként. Nem alkalmas akvárium ragasztásra.

A Fix ALL Flexi alkalmas természetes ragasztására és a kövek közötti hézagok tömítésére.

A szaniter formula nem helyettesíti a tömítendő hézagok megfelelő tisztítását. Túlzott szennyezés, penész maradványok vagy szappanlerakódás elősegíthetik a penész fejlődését.

Ne használja folyamatosan vízzel terhelt felületen. A Fix ALL Flexi jó UV álló, de extrém körülmények között elszíneződés jelentkezhet.

Teljes UV sugárzás hiány hatására a tömítőanyag elszíneződhet.

Különböző típusú tömítők alkalmazása esetén várjuk meg az első anyag teljes kikeményedését a következő alkalmazás előtt.

A tömítő elszíneződését okozhatja kémiai hatás, magas hőmérséklet, UV sugárzás. A színben történő elváltozás nem befolyásolja a termék műszaki jellemzőit.

Bitumen, kátrány vagy egyéb lágyítót felszabadító anyagok esetében úgymint EPDM, neoprén, butil, stb., felületeken történő alkalmazása nem javasolt, mert a tömítőanyag elszíneződéséhez és a tapadás elvesztéséhez vezethet.

### Szabványok és tanúsítványok:

ISO 16938-1 szerint tesztelve (elszínezési vizsgálat természetes kövek közötti hézag tömítés esetén). ISEGA megfelelőségi nyilatkozat – vizsgálat élelmiszerrel kapcsolatos környezetben.

### Környezetvédelmi záradékok

LEED szabályozás: a Fix ALL Flexi megfelel a LEED követelményeknek. Low-Emitting materials: Adhesives and Sealants. SCAQMD rule 1168. Complies with USGBC LEED 2009 Credit 4.1 : Low-Emitting Materials – Adhesives & Sealants concerning VOC-content.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.