

T-REX Nagy Azonnali tapadás

Műszaki adatok:

Bázis	Akril polymer diszperzió
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Nyitott idő	15 perc
Azonnali tapadás	kb. 300kg/m ²
Végső ragasztóerő / fa-fa	kb. 22kg/cm ²
Végső ragasztóerő / fa-alu	kb. 16kg/cm ²
Végső ragasztóerő / fa-PVC	kb. 12kg/cm ²
Sűrűség	1,3 g/ml
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-20°C és +70°C között

Termékleírás:

T-REX nagy azonnali tapadás egy használatra kész, egykomponensű, szálerősített, nagy erejű szerelőragasztó, extrém nagy kezdeti és magas végső ragasztóerővel. Kifejezetten porózus felületekre alkalmas.

Tulajdonságok:

- Oldószertől- és szilikontól mentes
- Semleges szagú
- Vizes rendszerekkel átfesthető
- 24-48 óra után terhelhető
- Kezdeti ragasztóerő: 300kg/m² (a teljes felület ragasztása esetén)
- Helyettesíti a szöget és a csavarokat
- Kikötés után ellenáll a nedvességnek
- Néhány percre korrigálható
- Kiegyenlíti az egyenetlenségeket

Alkalmazások:

Nehéz elemek ragasztására, az építés és az ipar területén.

Falborítások, panelek, szegőlécek ragasztására fából és PVC-ből, szigetelő, dekor- és akusztikus lapok, kábelcsatornák, rögzítésére rostbeton, beton, forgácsolapok, MDF lemezek, PU-hab vagy polisztirol elemek, stb.

Beton és fa konstrukciók ragasztására Ablakpárkányok valamint takarólecek ragasztására PU-keményhabból vagy polisztirolból
Kerámiaacsempék javításához
Természetes kövek ragasztásához.

Csomagolás:

Szín: fehér

Kiszerezés: 380 gr kartus,

Eltarthatóság és tárolás:

12 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között.

Fagymentes helyen


Alapfelületek:

Kiváló tapadás a hagyományos porózus építési felületeken, úgymint: fa, kő, gipsz, stb. Jól tapad a fémeken, műanyagokon, PVC-n, polisztirolon. A felületek egyikének porózusnak kell lennie. Nem porózus felületek esetén a kezdeti tapadás kisebb és a kikeményedés is tovább tart. (Nem alkalmazható PE, PP, PFTE, szilikon és bitumen felületeken)
A felületeknek teherbírónak, tisztának száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Javasoljuk, hogy előjáróban hajtson végre egy tapadási és teherbírasi tesztet.

Eldolgozás:

Helyezze kinyomó pisztolyba a kartust, és a ragasztót hordja fel csíkokban vagy pontokban (legalább 15 centinként). Panelragasztásoknál a pontokat sarkokba és körbe kell elhelyezni. Azonnal összeilleszteni, és erősen össze kell préselni, vagy pl. gumikalapáccsal kalapálni. A nyomóerő a ragasztásnál meghatározó, nem az összenyomás időtartama. Az esetleges javításokat a rögzítés előtt el kell végezni. A ragasztást 24-48 órán belül terhelhetjük. Támassza meg a felületeket ha szükséges.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



T-REX Nagy Azonnali tapadás

Kézi-vagy pneumatikus pisztollyal.

Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +35°C között

Fagyban ne alkalmazzuk.

Tisztítás: vízzel közvetlenül a felhordás után, kikeményedés előtt.

Javítás: saját anyagával

Munkavédelmi előírások:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

- Folyamatos erősen vízzel terhelt felületre nem alkalmas.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.