

T-REX Gyors Kötés

Műszaki adatok:

Bázis	Szintetikus kaucsuk
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás és kristályosodás
Nyitott idő	5 perc
Azonnali tapadás	kb. 125kg/m ²
Végső ragasztóerő / fa-fa	kb. 13kg/cm ²
Végső ragasztóerő / fa-alu	kb. 13kg/cm ²
Végső ragasztóerő / fa-PVC	kb. 12kg/cm ²
Sűrűség	1,35 g/ml
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-20°C és +70°C között

Termékleírás:

T-REX GYORS ERŐ egy használatra kész, oldószeres, szálerősített, nagy erejű szerelőragasztó, extrém nagy kezdeti és magas végső ragasztóerővel. Porózus és nem porózus felületekre alkalmas. bel és kültérre.

Tulajdonságok:

- Szálerősített
- 24-48 óra után terhelhető
- Kezdeti ragasztóerő: 125kg/m² (a teljes felület ragasztása esetén)
- Helyettesíti a szöveget és a csavarokat
- Kikötés után ellenáll a nedvességnek
- Néhány perccig korrigálható
- Kiegyenlíti az egyenetlenségeket

Alkalmazások:

Nehéz elemek ragasztására, az építés és az ipar területén.

Falborítások, panelek, szegőlécek ragasztására fából és PVC-ből, kábelcsatornák, rögzítésére rostbeton, beton, forgácslapok, MDF lemezek, stb.

Beton és fa konstrukciók ragasztására Ablakpárkányok valamint takarólécek ragasztására PVC, Alu, stb...

Csomagolás:

Szín: bézs/barna

Kiszerezés: gr kartus,

Eltarthatóság és tárolás:

12 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között. Fagymentes helyen

Alapfelületek:

Kiváló tapadás a hagyományos porózus és nem porózus építési felületeken, úgymint: fa, kő, gipsz, stb. Jól tapad a fémeken, műanyagokon, PVC-n,.. (Nem alkalmazható PE, PP, PFTE, szilikon felületeken)


A felületeknek teherbírónak, tisztának száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Javasoljuk, hogy előjáróban hajtson végre egy tapadási és teherbírési tesztet.

Eldolgozás:

Helyezze kinyomó pisztolyba a kartust, és a ragasztót hordja fel csíkokban vagy pontokban (legalább 15 centinként). Panelragasztásoknál a pontokat sarkokba és körbe kell elhelyezni. Azonnal összeilleszteni, és erősen össze kell préselni, vagy pl. gumikalapáccsal kalapálni. A nyomóerő a ragasztásnál meghatározó, nem az összenyomás időtartama. Az esetleges javításokat a rögzítés előtt el kell végezni. Nehezebb elemek ragasztásánál, nyomja össze a felületeket, válassza el majd várjon min 5 perccig, majd újra nyomja össze a felületeket. A ragasztást 24-48 órán belül terhelhetjük. Támassza meg a felületeket ha szükséges.

Kézi- vagy pneumatikus pisztollyal.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



T-REX Gyors Kötés

Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +35°C között
Fagyban ne alkalmazzuk.

Tisztítás: kötés után mechanikusan

Javítás: saját anyagával

Munkavédelmi előírások:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Jól szellőztetett helységben használja. Ahol ez nem megoldható, használjon megfelelő szűrővel ellátott légzőkészüléket.

Ne dohányozzon, vagy használjon nyílt lángot.

Megjegyzés:

- Ne használja tükör ragasztáshoz
- Folyamatos erősen vízzel terhelt felületre nem alkalmas.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.