

Üvegező szilikon

1 / 2 Oldal

ó Műszaki adatok:

Bázis	Polisziloxán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*)	Kb. 7 perc (20°C/65% relatív nedvesség)
Kötési sebesség (*)	1,5 mm/24h (20°C/65% relatív nedvesség)
Térfogat veszteség (teljes kötés után)	Nincs
Keménység	25±5 Shore A
Fajsúly	1,03 g/ml (transzp.), 1,25 g/ml (színezett)
Hőmérsékleti ellenállás	-60°C-től +180°C-ig
Rugalmas visszaugrás	>80%
Maximális deformáció	25%
Rugalmassági modulus 100%	0,30 N/mm ² (DIN 53504)
Maximális húzófeszültség	1,7 N/mm ² (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	>1200 % (DIN 53504)

Termék:

Az üvegező szilikon egy kiváló minőségű, semleges, Elasztikus, egy komponenses szilikon tömítő és ragasztó egyben.

Címketartalom:

Szimbólum: nincs
R-mondat: nincs
S-mondat: nincs

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Szín tartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Kötés után neutrális tulajdonságú
- Rendkívül jó tapadás üvegfelületre

Eltarthatóság:

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Felületek:

Típus: üveg

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: nem szükséges.

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazások:

üvegszerkezetek ragasztásához

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 2 mm

Maximális szélesség: 10 mm

Minimális mélység: üveg vastagságtól függő

Csomagolás:

Szín: transzparens,

Csomagolás: 280 ml-es kartus

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Üvegezõ szilikon

2 / 2 Oldal

Alkalmazás:*Módszer:* tömítő pisztoly*Alkalmazási hőmérséklet:* +1°C-tól +30°C-ig*Tisztítás:* benzinnel közvetlenül a használat után*Megmunkálás:* szappanos víz a bőrösödés előtt

Fugavégződéseknél egyenesre kell vágni.

Javítás: Saját anyagával

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiénéjét.

Megjegyzések:

- Annak ellenére, hogy ecetsavas a fugatömítő anyag, a termék nem tartalmaz mérgező anyagot teljes kötés vagy száradás után, így minden fajta akvárium összeállításához ajánlott, mivel a benne élő állatokra és növényekre ártalmatlan.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.